

GG ADHEMESH PREMIUM | Adesivo Bi-Componente

INDICAÇÃO

Adesivo indicado para fixar os tecidos técnicos (poliéster, nylon e metálicos) em caixilhos metálicos ou de madeira.

PRODUTO

Adesivo Bi-Componente:

Conjunto de 750 ml de adesivo premium e 150 ml de endurecedor premium (Rápido ou Normal)

1:5 – Para 100 ml de adesivo, deve-se adicionar 20 ml de endurecedor.

CARACTERÍSTICAS

- Adesivo de alta qualidade para elevadas tensões;
- O Endurecedor Premium apresenta um menor tempo de secagem, permitindo uma maior velocidade produtiva dos quadros. É indicado para climas mais elevados, obtendo uma maior durabilidade do produto após mistura;
- Pode ser utilizado para qualquer tipo de tinta serigráfica.



POT-LIFE e CURA (POLIMERIZAÇÃO)

Um das principais vantagens do ADHEMESH PREMIUM é seu POT-LIFE. Após a mistura com o Endurecedor, recomendamos utilizar o produto no máximo 6 à 7 horas, após este tempo haverá perda de qualidade e alteração de viscosidade. A polimerização completa é após 24 horas da aplicação.

INTRUÇÕES PARA USO

Preparação:

Os dois componentes devem ser misturados conforme indicado (proporção de 1:5) em um recipiente isento de impurezas. A homogeneização completa é obtida pela uniformidade da cor.

O caixilho (quadro) deve estar completamente limpo, isento de graxa, oxidação ou qualquer tipo de impureza. No caso dos quadros de alumínio, estes devem ser lixados para criar uma superfície áspera.

Aplicação:

- Coloca-se o caixilho (quadro) no equipamento de esticagem. Recomendamos aplicar (por pincel) o adesivo (já preparado) no quadro sem o adesivo, principalmente se for esticar um tecido de 100 fios/cm ou mais;
- O tecido deve estar perfeitamente esticado uniformemente sobre o caixilho. Sempre o tecido deve estar em perfeito contato com o caixilho. Recomendamos o uso de pesos dentro do caixilho para melhorar ainda mais este contato;
- Aplicar o Adesivo (já misturado com o Endurecedor) utilizando um pincel macio. Deixar secar aproximadamente 15 à 25 minutos (rápido), dependendo da temperatura ambiente, abertura do tecido, camada aplicada do adesivo e da umidade relativa do ar.

Obs: A Cura total do ADESIVO será após 24 horas.

CUIDADOS

Utilizar sempre os EPI's durante o manuseio do produto. Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos. As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em testes realizados em nosso laboratório, recomendamos sempre testes prévios antes de utilizar o produto em alta escala.

Produto somente para uso profissional.

ARMAZENAGEM

1 ano, desde que armazenado em local adequado.

Sendo este, seguro ventilado e fresco. Não expor a fontes de calor ou muito próximo ao telhado.